

Beskrivning

Modifierat PVAc-lim avsett för enkla limningar. Limmet har god vidhäftning mot alla träslag. God fuktbeständighet. Antifrostmedel gör att limmet kan transporteras och lagras ner till -40°C.

Kulör

Opak (vitgul)

Förpackning

750 ml flaska (12/kartong)
5 liter dunk

Beredning

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Applicerings

- Skaka limmet, extra noggrant om limmet varit fryst.
- Påför limmet på en eller två sidor med pensel, spackel eller limvals. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet.
- Efter limpåföring sätts ytorna i press med skruvtingar eller press inom 5 minuter.

Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

Begränsningar

Limningar som utsätts för mycket fuktpåverkan. Limmet skall ej förtunnas.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



WD206

Trälim Vinter



Användningsområde

Främst för trälimning inomhus som t.ex. foglimningar, tapplimningar, fanering, papper, monteringslimning, ramlist tillverkning m.m. Även god vidhäftning mot många andra material på cellulosabas, tex papp, textilier, träfiberplattor och kartong.

Utmärkande egenskaper

- Antifrostbehandlat
- Limmar ner till -10°C
- Kan lagras ner till -40°C
- Hög hållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

Teknisk information

Densitet	1,1
Åtgång	Ca 0,2 lit/m ²
Torrhalt	Ca 44%
Öppentid	Sammanfogas inom 5 minuter
Presstid	Vid -10°C Ca 1 dygn, vid högre temperaturer (max +60°C) minskar presstiden. Presstiden påverkas också av träets struktur samt fuktkvot
Användningstemperatur	-10°C till +20°C
Lagring	12 månader i väl tillsluten förpackning
Lagringstid	Limmet tål temperaturer ner till -40°C. Omröres efter upptining innan användning. Idealisk lagertemperatur +10°C till 20°C
Presstryck	2 - 6 kg/cm ² 5 - 6 kg/cm ² vid maskinpress

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se